



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### ASTRABOARD

#### KARTONAUFBAU



Triple pigment coating

Unprinted PIW  
PCW  
PCW  
Pigmentierung

Name: GD ASTRABOARD

GEWICHT	DICKE	VOLUMEN	STEIFIGKEIT TABER 15°	
			LÄNGS	QUER
g/m <sup>2</sup>	mm	cm <sup>3</sup> / g	mNm	mNm
230	0,281	1,22	3,6	1,8
250	0,301	1,20	5,9	2,6
280	0,345	1,23	8,2	3,7
300	0,372	1,23	10,8	4,9
320	0,401	1,25	13,6	5,6
350	0,452	1,29	17,8	7,4
380	0,503	1,32	21,8	8,6
400	0,531	1,33	25,7	9,8
420	0,562	1,33	27,7	11,1
450	0,610	1,38	35,8	13,3
480	0,653	1,38	45,2	16,6
500	0,674	1,37	49,0	17,6
550	0,747	1,37	62,3	22,1
600	0,811	1,37	75,3	27,1
650*	0,882	1,37	82,0	32,1
700*	0,946	1,37	104,3	39,2

\*ab 650 g/m<sup>2</sup>: Produktion vorbehaltlich Anschluss und maschinenpassender Einteilung.

Weißegrad: 78 - 1 %

#### TOLERANZEN

Flächengewicht: +/- 2 %

Dicke: +/- 5 %

Volumen: +/- 5 %

Steifigkeit: ./ .15 %